

DANintra



Vejledning i opbevaring af lakerede produkter

- Lakerede master skal beskyttes mod vand og jord under transport og opbevaring indtil installering finder sted.
- Masterne bør opbevares indendørs eller under halvtag indtil installering. Husk god ventilering.
- Ved længere transport skal der transporteres i lukket bil for at undgå fugt og vand.
- Opbevaring i direkte kontakt med vand/salt/jord frarådes på det kraftigste. Direkte vedvarende kontakt med vand har en negativ effekt på holdbarheden af den malede overflade. Der er også mulighed for pletvis misfarvning.
- Opbevaring i nærheden af aske, slagter, frisk træ, mudder eller ler vil medføre pletter i overfladen og i særlig slemme tilfælde føre til for tidlig korrosion.
- Såfremt masterne ikke er emballeret i tekstil materiale må de ikke berøre hinanden, og må ikke ligge direkte på en rå eller fugtig overflade.
- Der bruges et polypropylen tekstil eller lignende materiale til beskyttelse af masten. Materialet beskytter ikke mod mekanisk skade eller vand.
- For produkter som er malede, er det nødvendigt at tage særlig hensyn til valg af materialer brugt til at fastgøre og stabilisere produkterne, samt være opmærksom på nænsom håndtering og opbevaring for at undgå skader på overfladen